

9.4 Nye tage

Specifikationer	Underlag			Kan anvendes på taghældning $\geq$	BMI RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader	Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	K	B	M				
* BMI RoofPro garanti på OSB-plader er med forbehold I Mekanisk fastgjort # = Specifikationstegning	Krydsfiner ¹ OSB-plader	Brædder	Mineraluld				
Glatdækning							
Icopal Mono 550 P	# *	#, I	#, I	1:5	+	30-40	9.4-1
Icopal Mono 512 PG		#		1:5	-	25-35	9.4-3
Icopal Mono 550 P Icopal Base 500 PG	# *	#, I	#, I	1:10	+	25-45	9.4-7
Icopal Mono 550 P Icopal Base 550 P	# *			1:10	+	35-45	9.4-8
Icopal Top 500 P Icopal Base 400 P		#, I	#, I	1:40	-	25-45	9.4-9
Icopal Top 500 P Icopal Base 450 P	#			1:40	-	35-45	9.4-10
Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	# *	#, I	#, I	1:40	+	25-50	9.4-5
Icopal Top 500 P Icopal Base 550 P	# *			1:40	+	40-50	9.4-6

1. Ved fabriksfremstillede tag-elementer med 1. lag tagpap, hvor overpladen af krydsfiner er sømlimet til ribberne, skal 1. lag tagpap være min. Icopal Base 400 P. Strimling af elementer udføres med min. Icopal Base 400 P. Ønskes BMI RoofPro Garanti skal strimling foretages med Icopal Base 500 PG. Leveres elementerne uden 1. lag tagpap, skal 1. lag være i henhold til ovenfor anviste specifikationer.

De anbefalede og alternative løsninger opfylder brandkravene i henhold til DS 1063. 1 klasse B_{ROOF}(t2) tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K – B – M)

Specifikationer	Underlag			Kan anvendes på taghældning ≥	BMI RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader	Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	K Krydsfiner OSB-plader	B Brædder	M Mineraluld				
# = Specifikationstegning							
Listedækning							
Icopal Mono 553 P	# *			1:5	+	30-40	9.4-13
Icopal Mono 553 P Icopal Base 300 G	# 3 *	#, I, 3		1:5	+	30-40	9.4-32
Icopal Mono 553 P Icopal Base 500 PG	# *	#, I	#, I	1:10	+	25-40	9.4-33
Icopal Mono 553 P Icopal Base 550 P	# *			1:10	+	35-45	9.4-15
Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	# *	#, I	#, I	1:10	+	25-50	9.4-34
Icopal Top 500 P Icopal Base 550 P	# *			1:10	+	40-50	9.4-35
Shinglesdækning							
Icopal Shingles	# *	#		1:2	-	25-35	9.4-24
Icopal Shingles Icopal Base 400 P		#, I		1:5	-	30-40	9.4-25
Icopal Shingles Icopal Base 450 P	#			1:5	-	30-40	9.4-26
Icopal Shingles Icopal Base 500 PG (alternativt Fastsafe)	# *	#, I		1:5	-	35-45	9.4-31

3) Icopal Base 300 G i 1,2 m baner

De anbefalede og alternative løsninger opfylder brandkravene i henhold til DS 1063. 1 klasse B_{ROOF}(t2) tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Specifikationer	Underlag			Kan anvendes på taghældning ≥	BMI RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader	Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	K	B	M				
# = Specifikationstegning	Krydsfiner OSB-plader	Brædder	Mineraluld				
Pladedækning							
Icopal Mono 550 P	#			1:4	-	25-40	9.4-20
Icopal Mono 550 P Icopal Base 500 PG		#, I		1:10	-	25-40	9.4-21
Icopal Mono 550 P Icopal Base 550 P				1:10	-	35-45	9.4-36
Plankedækning							
Icopal Mono 550 P	# *			1:2	+	25-35	9.4-22
Icopal Mono 550 P Icopal Base 500 PG	# *	#, I		1:3	+	25-40	9.4-23
Icopal Mono 550 P Icopal Base 550 P	*			1:3	+	35-45	9.4-38

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K – B – M)

Stenbelagte tage (Built-up)

Hvis der af æstetiske årsager ønskes sten som dæklag, kan dette ske på de normale specifikationer for nye tage. Der bør anvendes søsten 16/32, og er der knuste materialer i stenlaget, udlægges der en fiberdug under stenlaget.

Taghældning bør maks. være 1:20 for at undgå skridning af sten.

Tagterrasser med træbelægning

(Trykimprægnerede træriste med revler)

Specifikationer som under Nye tage med fald $\geq 1:40$ anvendes.

Der udlægges ekstra strimmel Icopal Top 500 P med bagsiden opad under revler.

Frysehuse

Der anvendes specifikation som under Nye tage, hvor underpappen erstattes med Icopal Base 500 PA, der også virker som dampspærre. Base 500 PA kan fastgøres mekanisk eller fuld-/punktsvejses. Ved frysehuse forstås rum med en permanent temperatur under -10°C hele året. Fugttransporten er da indadrettet, og tagdækningen udgør samtidig konstruktionens dampspærre. Trykudligningshætter og lignende må derfor IKKE monteres, ligesom tagkanter skal udføres lufttætte.